

Vente polystyrène PS

Type	Prix	Renseignements
Panaché	790	
Noir	840	voir fiche technique 1
Noir extra résistant aux chocs	880	voir fiche technique 2
Blanc cassé	910	

Les prix s'entendent en Euros par tonne, départ Zevenbergen – hors TVA 19%

Travail	moudre et/ou granuler
Emballage	- octabins ou big bags - en silos en vrac
Transport	- en camions - en camions en vrac
Règlement	à convenir

Fiche technique 1 PSHI noir regranulé

Indice de fluidité à chaud 200 °C 5 kg	7-9	g/10 min.	ASTM D 1238-90b
Vicat B	97	°C	ASTM D 1525-91
Résistance à la traction 5 (mm/min)	20,5	N/mm ²	ASTM D 638m91
Etirage en cas de brisure	37,3	%	ASTM D 638m91
Izod essai au choc	6,6	kJ/m ²	ISO 180

Fiche technique 2 PSHI noir regranulé extra résistant aux chocs

Indice de fluidité à chaud 200 °C 5 kg	7-9	g/10 min.	ASTM D 1238-90b
Vicat B	97	°C	ASTM D 1525-91
Résistance à la traction 5 (mm/min)	20,5	N/mm ²	ASTM D 638m91
Etirage en cas de brisure	37,3	%	ASTM D 638m91
Izod essai au choc	8,0	kJ/m ²	ISO 180